

## MEGDER ITU NEW

### İyon Tutucu Su Yumuşatma Maddesi

<b>MADDENİN YAPISI</b>	İyon tutucu polimerik organik fosfat ve fosfanat bileşikleridir.																				
<b>İYONİK YAPISI</b>	Anyonik																				
<b>MADDENİN GÖRÜNÜŞÜ</b>	Berrak, renksiz, akıcı sıvı																				
<b>MADDENİN ÖZELLİKLERİ</b>	pH (%10) 5-6																				
<b>KULLANIM ŞEKLİ</b>	<p>Islatma yumuşatma, kireçlik, krom, yağlama-boyama-retenaj banyolarında, su sertliğinin neden olabileceği düzensiz madde alımını ve özellikle boyama işleminde oluşabilecek renk dalgalanmalarını ortadan kaldırmak ve suya sertlik veren iyonları tutmak için kullanılır.</p> <p>Depikle işleminde kullanılan tuz miktarını azaltır.</p> <p>Uygulama esnasında, banyoya diğer malzemelerden önce verilmelidir.</p> <p>Suyun pH ve sertliği ölçülerek, aşağıdaki tabloya göre kullanım miktarları belirlenir.</p>																				
	<p>Kullanım oranları :</p> <p><b>(1 ton su için gram olarak)</b></p> <table><thead><tr><th>Alman Sertliği (dH)</th><th>Fransız Sertliği (fH)</th><th>pH : 7</th><th>pH : 10</th></tr></thead><tbody><tr><td>8</td><td>14</td><td>400</td><td>500</td></tr><tr><td>16</td><td>29</td><td>800</td><td>1000</td></tr><tr><td>24</td><td>43</td><td>1200</td><td>1400</td></tr><tr><td>30</td><td>54</td><td>1600</td><td>1800</td></tr></tbody></table>	Alman Sertliği (dH)	Fransız Sertliği (fH)	pH : 7	pH : 10	8	14	400	500	16	29	800	1000	24	43	1200	1400	30	54	1600	1800
Alman Sertliği (dH)	Fransız Sertliği (fH)	pH : 7	pH : 10																		
8	14	400	500																		
16	29	800	1000																		
24	43	1200	1400																		
30	54	1600	1800																		
<b>AMBALAJ ŞEKLİ</b>	60 kg bidon, 200 kg varil																				
<b>DEPOLAMA</b>	Depolama ömrü orijinal ambalajında ve oda sıcaklığında 1 yıldır.																				