

MADDENİN YAPISI	Alkil aril poliglikol eter														
İYONİK YAPISI	Noniyonik														
MADDENİN GÖRÜNÜŞÜ	Kıvamlı sıvı														
MADDENİN ÖZELLİKLERİ	<p>Dispers ve egaliz özelliklerinden dolayı, yaygın kullanım alanına sahip bir ürün olup, anyonik ve katyonik maddelerle aynı banyoda kullanılabilir.</p> <p>Yapısı itibarıyla oligpmer oluşmasını önlediğinden MEGSOL DEM 111 ile aynı yapılan dispers boyamalarda düzgünlük ve daha iyi haslık değerleri elde edilmesini sağlar.</p> <p>Bütün carrier tiplerine uyum sağlar.</p> <p>Redüktif yıkama sürecinde kullanıldığında mal üzerindeki fiske olmamış boya taneciklerini disperse ederek tekrar çökmesini önler.</p> <p>Yün / Akrilik boyamalarda iyi bir dispers ve egaliz maddesidir. Katyonik boyamalarla akrilik elyat boyanmasında boyanın aglomere olarak topaklaşmasını önler, boya kazanı ve aparatlarının temiz kalmasını sağlar.</p> <p>Boyama oksidasyonunda, banyoya geçen boya taneciklerinin süspansiyon halinde kalmasını sağlayarak, yüksek sürtme haslığı elde edilir.</p> <p>Apre banyolarında kullanılabilir.</p> <p>Pişirme banyolarında, banyo içeriğinin askıda kalmasını sağlayarak, mal üzerine çökmesini önler.</p>														
UYGULAMA ŞEKLİ	<table><tr><td>Polyester boyama</td><td>: 1.0-2.0 %</td></tr><tr><td>Redüktif yıkama</td><td>: 2.0-3.0 %</td></tr><tr><td>Indantern boyama</td><td>: 0.5-1.0 %</td></tr><tr><td>Akrilik boyama</td><td>: 1.0 %</td></tr><tr><td>Yün Boyama</td><td>: 1.0-2.0 %</td></tr><tr><td>Yün / Akrilik boyama</td><td>: 1.0-3.0 %</td></tr><tr><td>Apre ve pişirme banyoları</td><td>: 1.0 %</td></tr></table>	Polyester boyama	: 1.0-2.0 %	Redüktif yıkama	: 2.0-3.0 %	Indantern boyama	: 0.5-1.0 %	Akrilik boyama	: 1.0 %	Yün Boyama	: 1.0-2.0 %	Yün / Akrilik boyama	: 1.0-3.0 %	Apre ve pişirme banyoları	: 1.0 %
Polyester boyama	: 1.0-2.0 %														
Redüktif yıkama	: 2.0-3.0 %														
Indantern boyama	: 0.5-1.0 %														
Akrilik boyama	: 1.0 %														
Yün Boyama	: 1.0-2.0 %														
Yün / Akrilik boyama	: 1.0-3.0 %														
Apre ve pişirme banyoları	: 1.0 %														
DEPOLAMA	Depolama ömrü orijinal ambalajlarında ve oda sıcaklığında 1 yıldır.														
AMBALAJ ŞEKLİ	60 kg plastik bidon.														