

MEGSOL FLO CA 25

Su iticilik ve Kir Tutmazlık Apresi

MADDENİN YAPISI

Floro karbon emülsiyonu

İYONİK YAPISI

Zayıf katyonik

MADDENİN GÖRÜNÜŞÜ

Süt rengi, akıcı sıvı

MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Dokunmuş yada örülmüş pamuk, viskon, sentetik ve karışımlarında su, yağ ve kir itici özellikleri sağlar. Suda kolaylıkla çözünür. Yıkama ve kuru temizlemeye dayanıklıdır. Beyaz ve renkli mallara rahatlıkla uygulanabilir.

KULLANIM ŞEKLİ

Kullanım

Pamuk	:	20- 50 g/l
Polyester/ pamuk	:	20- 40 g/l
Polyester	:	20- 40 g/l
Naylon	:	20- 40 g/l
Pick up	:	40- 70 %
Banyo pH	:	3 - 7 arasında olmalı

Fikse Şartları

Kurutma sıcaklığı	:	100 - 120 °C	1- 2 dak
Fikse sıcaklığı			
PES/CO	:	150 – 160 °C de	1-2 dak
yada	:	170 - 180 °C	30- 40 sn
PES veya Naylon	:	180 °C de	30 sn

AMBALAJ ŞEKLİ

60 kg bidon veya 200 kg varil

DEPOLAMA

Depolama ömrü orjinal ambalajında ve oda sıcaklığında 1 yıldır. Depolama sıcaklığı –5 °C ve 30 °C 'arasındadır.